



HERMAPUR® 1104

Glansig, elastisk, difföppen, väderbeständig och färgad PU-beläggning som används på betong, balkonger, terrasser m.m.

1. Användningsområde

HERMAPUR 1104 används i första hand för att ytbelägga och vattentäta balkonger. Läggs som en tunn beläggning.

HERMAPUR kan läggas på ett flertal olika underlag som t ex betong och slipsatser. Färgade flingor kan strös i beläggning för att förhöja utseende. HERMAPUR 1104 är en golvbeläggning för framförallt utomhus men också inomhus.

Finns även i en mattare version som heter HERMAPUR 1108.

2. Produktinformation

Kemisk bas:	HERMAPUR 1104 innehåller Polyuretan samt lösningsmedel
Komponenter:	1
Förpackning:	1 kg, 3 kg, 6 kg, 12,5 kg
Färg:	RAL 7038 Ytterligare färger finns på förfrågan
Användningstemperatur:	+ 10° C upp till + 25° C
Konsistens:	Medium viskös
Skinnbildnings-tid:	Cirka 1 timme vid 20° C
Densitet:	Cirka 1,4 g / cm ³
Härdningstid:	Cirka 24 h (23°C, 50% R.H.) Upp till 7 dagar för fullständig härdning
Shore D:	Hårdhet 65
Elastisitet:	170% (DIN 53504)
Stresstest/brott:	18,8 N / mm ² (DIN 53504)
Rivningsstyrka:	61 N / mm (DIN 53515)
Vattenångstransmission:	$\mu = 6000$

3. Användning

Ytbehandling

Underlaget måste vara torrt, rent, fast, fritt från damm och andra lösa partiklar. Rolla underlaget med MONEPOX® SG PRIMER och om nödvändigt ströa torkad sand (0,1–0,3 mm) på primen. På icke lösningsmedelsstabila underlag sätts ett blockeringskikt på med primer.

Applicering

Efter omröring appliceras HERMAPUR® 1104 jämnt med polyamidrulle (6–7 mm). Förbrukning per lager: Ca 400–500 g / m² per kappa. Mängden skikt beror på underlagets struktur. HERMAPUR® CHIPS kan spridas i golvbeläggningen för ökad glidbeständighet eller dekorativ effekt, om det behövs.

4. Rengöring

Rengör verktygen omedelbart efter användning med HERMAPUR®, REINIGER-U eller Rödsprit.

5. Lagring

6 månader i original, öppnad behållare. Förvaras svalt (+ 5° till + 20° C), i torra förhållanden. Material i öppna behållare ska användas så snart som möjligt. Lämna inte behållaren öppen och stäng den alltid ordentligt.

6. Hälsa och säkerhet

Använd skyddsbeklädnad, skyddshandskar och skyddsglasögon vid applicering och undvik inandning av ångor. Sörj för god ventilation i slutna utrymmen. Vid ögonkontakt spola noga med vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt tvätta noga med mycket vatten och tvål. Åt eller rök inte vid applicering. Förvara produkten åtskild från antändningskällor.

Följ härdplastanvisningarna utgivna av Arbetskyddsstyrelsen AFS2014:43 och säkerhetsdatablad.

Säkerhetsdatablad kan fås på begäran eller se www.cementor.se

Viktig anmärkning

Ovan nämnda upplysningar bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas. I och med utgivandet av denna produktinformation är tidigare information om denna produkt inte längre gällande.

Hermeta

Kanalstrasse 11 • D12357 Berlin
www.hermeta.de

FÖRSÄLJNING: Cementor i Sverige AB

Tel 031-91 00 70 • fax 031-91 00 25
info@cementor.se • www.cementor.se