

THORO PRIMER 1000

Ett vattenbaserat grundskikt med stabiliserande egenskaper.

1. Användningsområde

THORO PRIMER 1000 stabiliserar och förbättrar vidhäftningsstyrkan hos mineralunderlag före applicering av akrylfärger som THOROLASTIC och THOROSHEEN eller andra organiska färgsystem.

2. Fördelar

Hållbar

- djup penetration
- stabiliserar och förbättrar vidhäftningsstyrkan hos underlaget
- förbättrar vidhäftningen för akrylfärger
- hög prestanda
- ånggenomsläpplig

Kostnadseffektiv

- förbättrar täckningsförmågan hos färger och andra skyddande ytskikt

Lätt att applicera

- kan appliceras på fuktiga underlag
- användarvänligt
- icke antändbar

Miljövänlig

- lösningsmedelsfri

3. Beskrivning

THORO PRIMER 1000 är en ultrafin, akrylpolymer dispersion i vatten. Den är en mjölkvit vätska med samma viskositet som vatten. Den är icke giftig, icke-korroderande och icke antändbar.

4. Produktinformation

Tekniska egenskaper ^(a)	
Densitet	1,00 kg/liter
Torrhalt	ca 10 vikt %

(a) Normalvärden. Alla tester utförda vid en kontrollerad temperatur på 21°C.

5. Kulör

Transparent vit vätska.

6. Åtgång

Påverkas av kvalitén och porositeten hos underlaget, 5–20 m² per liter.

7. Förpackning

20 liters burk.

8. Lagring

THORO PRIMER 1000 skall lagras övertäckt, ej direkt på marken och inte staplas mer än 2 burkar eller 3 dunkar högt. Skyddas mot frost. Roter lagret för att inte överskrida hållbarhetstiden på 12 månader.

9. Applicering

9.1 Förberedelser av underlaget

Alla ytor måste vara rena och fria från olja, fett, saltutfällningar eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen negativt. Ytan måste vara fri från damm. Bäst resultat erhålls genom högtryckstvätt.

Alla organiska föroreningar måste avlägsnas från ytan med skrapa, borste eller högtryckstvätt. Sporer måste därefter oskadliggöras med ett godkänt svampdödande medel som sedan sköljs bort med rent vatten. Om ytterligare svamp eller alger finns kvar, kan två appliceringar behövas för att underlaget ska bli fullständigt rengjort. I tveksamma fall rekommenderar vi att rengöring görs enligt ovan, även om underlaget verkar vara rent.

Underlaget måste vara hållfast. Skador och sprickor större än hårfinna måste skäras rena och lagas med STRUCTURITE 300/R4.

9.2 Blandning

THORO PRIMER 1000 är färdig att använda, omröres lätt.

9.3 Applicering

Applicera inte THORO PRIMER 1000 om temperaturen är under 5°C eller förväntas falla under 5°C inom 24 timmar. Underlagets temperatur måste vara över 8°C.

Förfukta ytan för att garantera maximal inträngning. Applicera med borste eller lämplig spruta. Porösa och spröda underlag kräver att två skikt appliceras, "vätt i vätt".

I tveksamma fall appliceras en provyta:

- Applicera THORO PRIMER 1000; 0.05-0.2 l/m²
- Låt torka i 4 timmar vid 20°C
- Fäst en bit tejp på underlaget. Har primningen varit tillräckligt, kommer inget eller endast lite damm synas på tejpens vidhäftningsyta.

9.4 Härdning

THORO PRIMER 1000 måste tillåtas härda tillräckligt före applicering av ytskikt. Härdningen tar 4 timmar vid 21°C, tiden förlängs vid lägre temperatur och hög luftfuktighet. Egenskaperna hos PRIMER 1000 försämrars inte om härdningstiden överskrider 4 timmar.

9.5 Rengöring och spill

Ej härdat material avlägsnas med vatten.

10. Hälsa och säkerhet

Produkten är i princip ofarlig men vi rekommenderar att handskar och ögonskydd används. Vid materialstänk på huden eller i ögonen skölj genast med vatten. Vid utdragen irritation kontakta läkare. I händelse av sväljning skall stora mängder vatten eller mjölk drickas. Framkalla inte kräkning. Kontakta alltid läkare. Läs säkerhetsdatablad som kan fås på begäran eller laddas ner på www.cementor.se

11. Godkännanden och standarder

CE-märkning enligt EN 1504-2
BENOR standard enligt PTV-BB-562
Aktuellt nummer för produktblad: BE0095/03

Viktig anmärkning

Ovanstående information lämnas i god tro. Eftersom applikationen, användningen och behandlingen av produkterna ligger utanför vår kontroll är alltså användaren / utföraren ansvarig. Om Sika MBCC eller Cementor fortfarande hålls ansvarig för skador, kommer fordran att vara begränsad till värdet av de levererade varorna. Vi strävar alltid efter att leverera konsekvent högkvalitativa varor. Rekommendationer i databladet bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Alla värden på det här tekniska bladet är genomsnittsvärden som härrör från tester som utförts under laboratorieförhållanden (20 ° C och 50% RH). Värden som mäts på byggarbetsplatsen kan visa en liten avvikelse eftersom miljöförhållandena, tillämpningen och sättet att bearbeta våra produkter ligger utanför vår kontroll. Undvik att lägga till andra produkter än de som anges i den tekniska dokumentationen. Den här versionen ersätter alla tidigare versioner.

Sika MBCC
Nijverheidsweg 89 B-3945 HAM • Belgien
Tel +32-11-34 04 32

FÖRSÄLJNING: Cementor i Sverige AB
Tel 031-91 00 70
info@cementor.se • www.cementor.se