

THORO®FLOOR

En-komponents avjämningsbruk/finsats.

1. Användningsområde

Som nytt ytskikt på slitna och skadade betonggolv. THORO FLOOR är lämplig som:

- nytt ytskikt på balkonggolv och på terrasser .
- ytskikt på betonggolv t ex källare
- finsats innan klinker
- golv i ex P-däck, garage
- nytt eller lagning av lastkajer
- broar

2. Fördelar

Hållbar

- utmärkt vidhäftningsstyrka
- krympkompenserad

Kostnadseffektiv

- enkomponents, tillsatt endast vatten
- enkel och snabb applicering
- kan blandas och appliceras maskinellt
- ingen primer krävs

Miljövänlig

- cementbaserad

3. Beskrivning

THORO FLOOR är ett enkomponents, krympkompenserat bruk och tillverkad av Sulfate resistent Portland Cement (HSR LA) = Anläggningscement. För tjocklekar mellan 10–50 mm. Exponeringsklasser: X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA3.

4. Produktinformation

Tekniska egenskaper ^(a)		
Max kornstorlek	4 mm	
Tryckhållfasthet	1 dag	> 15 N/mm ²
	7 dagar	> 35 N/mm ²
	28 dagar	> 50 N/mm ²
Böjhållfasthet	28 dagar	> 6 N/mm ²
Vidhäftningsstyrka	28 dagar	> 1,5 N/mm ²

(a) Normalvärden. När en säck på 25 kg blandats med 2,5 liter rent vatten.

5. Åtgång

2 kg pulver/m²/mm

6. Förpackning

25 kg säck

7. Lagring

THORO FLOOR skall lagras övertäckt, ej direkt på marken. Skydda materialet från fukt och frost (+5°C). Roter lagret för att inte överskrida hållbarhetstiden på 12 månader.

8. Applicering

8.1 Förberedelser av underlaget

Avlägsna alla spår efter tidigare ytskikt, cementslam, olja, hårdmedel, organiska ämnen eller andra föroreningar som kan påverka vidhäftningen negativt.

Vi rekommenderar rengöringsmetoder som högtryckstvätt, våt-blåstring, eller sandblåstring.

Kanterna på lagningsområdet skäras ned till ett djup av minst 10 mm. Avslutning mot noll rekommenderas inte.

All synlig armering måste rengöras grundligt och behandlas med THORO STRUCTURITE PRIMER.

8.2 Applicering

Applicera inte THORO FLOOR på fruset underlag eller vid temperaturer under 5°C eller när temperaturen beräknas falla under 5°C inom 24 timmar.

8.3 Genomfuktning av underlaget.

Det förbehandlade underlaget måste mättas med rent vatten. Avlägsna allt fritt stående vatten före applicering av vidhäftningsslamman.

8.4 Blandning

Öppentid: >30 min.

Härdning: max 8 timmar.

Våtdensitet: 2,20 kg/dm³

Blandningsvätska: rent vatten

+ 2,25 liter/25 kg säck (min. 2,3 liter – max 2,7 liter)

Tillsätt 25 kg pulver till ca 2,5 liter blandningsvätska. THORO FLOOR kan blandas manuellt eller i en tvångsblandare. Blanda i minst 3 minuter tills en homogen massa erhålls.

Vidhäftningsslamman kräver ca + 10 % mer vatten

8.5 Applicering av vidhäftningsslamma

En slamma är nödvändig för att garantera en bra vidhäftning. Blanda THORO FLOOR enligt beskrivningen ovan och borsta hårt in i underlaget med en styv kvast.

8.6 Applicering av THORO FLOOR

Applicera THORO FLOORs fuktiga vidhäftningsslamma med borste och ett fast tryck. Lägg därefter bruket i den våta slamman. Applicera i tjocklek: 10-50 mm. Utläggning av THORO FLOOR och avslutning av arbetet bör ske utan avbrott.

8.7 Härdning

Under varma och blåsiga förhållanden, dimspruta all applicering efter initialhärdningen så länge som det är praktiskt möjligt. Sätt- och härdtider varierar beroende på omgivande förhållanden.

8.8 Rengöring och spill

Ej härdat material tvättas lätt bort med vatten.

9. Hälsa och säkerhet

Hanteras varsamt för att undvika att materialet dammar, andningsskydd rekommenderas. Innehåller cement som kan bli frätande när den är fuktig. Skydda ögon, undvik hudkontakt och använd skyddshandskar. Skölj bort materialstänk på huden eller i ögonen med rent vatten, kontakta läkare vid utdragen irritation. Kontakta läkare om materialet svals. Läs säkerhetsdatablad som kan fås på begäran eller laddas ner på www.cementor.se

10. Godkännanden och standarder

CE-märkning enligt EN 13813

Aktuellt nummer för produktblad: BE0115/02



Viktig anmärkning

Ovanstående information lämnas i god tro. Eftersom applikationen, användningen och behandlingen av produkterna ligger utanför vår kontroll är alltså användaren / utföraren ansvarig. Om Sika MBCC eller Cementor fortfarande hålls ansvarig för skador, kommer fordran att vara begränsad till värdet av de levererade varorna. Vi strävar alltid efter att leverera konsekvent högkvalitativa varor. Rekommendationer i databladet bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Alla värden på det här tekniska bladet är genomsnittsvärden som härrör från tester som utförts under laboratorieförhållanden (20 ° C och 50% RH). Värden som mäts på byggarbetsplatsen kan visa en liten avvikelse eftersom miljöförhållandena, tillämpningen och sättet att bearbeta våra produkter ligger utanför vår kontroll. Undvik att lägga till andra produkter än de som anges i den tekniska dokumentationen. Den här versionen ersätter alla tidigare versioner.

Sika MBCC
Nijverheidsweg 89 B-3945 HAM • Belgien
Tel +32-11-34 04 32

FÖRSÄLJNING: Cementor i Sverige AB
Tel 031-91 00 70
info@cementor.se • www.cementor.se